

### PRODUCTBESCHRIJVING

Stonblend GSI is een nominaal 5 mm vloersysteem en een voordelig alternatief voor terrazzo. Het systeem combineert decoratief uiterlijk met decoratief een uitstekende resistentie tegen chemicaliën, hoge slijtvastheid en vlek- en UV-bestendigheid. Het bestaat uit:

#### **Stonblend Primer**

Een 2-componenten epoxy-hechtprimer

#### **Stonblend GSI Base**

Een 3-componenten mortel die met een troffel of spaan wordt aangebracht en die bestaat uit hars, verharder en gekleurd kwartszand.

#### **Stonblend Groutcoat**

Een 2-componenten heldere epoxysealer

#### **Stonkote CE4**

Een coating van 2-componenten heldere epoxysealer

#### **Stonseal CF7**

Een 2-componenten, helder-matte, hoogwaardige, watergedragen polyurethaan coating.

### OPTIES

#### **Waterdicht maken**

Als het totale systeem waterdicht moet zijn, is het gebruik van Stonhard Stonproof ME7 membraansysteem vereist met strikte toepassing van de instructies.

#### **Epoxy plint**

Voor een integrale afdichting op de verbinding tussen vloer en muur, kan een plint van epoxymortel van 5 tot 15 cm worden aangebracht.

### VERPAKKING

Voor meer gebruiksgemak wordt Stonblend GSI geleverd in standaardverpakkingen. Elke standaardverpakking bestaat uit:

#### **Stonblend GSI Base**

2 dozen, met in elke doos:

6 foliezakken polyamine

6 foliezakken hars

12 aparte zakken deel C granulaat

#### **Stonblend Groutcoat**

1 doos met:

2 foliezakken polyamine

2 foliezakken hars

#### **Stonkote CE4**

0,25 dozen, 1 doos met:

6 foliezakken polyamine

6 foliezakken hars

#### **Stonseal CF7**

1 doos met:

1 foliezak Isocyaan

(1) 1 4,5 l emmer Polyol

### FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Druksterkte (ASTM C-579)	40 N/mm <sup>2</sup> na 7 dagen
Treksterkte (ASTM C-307)	10 N/mm <sup>2</sup>
Buigvastheid (ASTM C-580)	15 N/mm <sup>2</sup>
Elasticiteitsmodulus (ASTM C-580)	3,4 x 10 <sup>3</sup> N/mm <sup>2</sup>
Hardheid (ASTM D-2240, Shore D)	85 tot 90
Slagvastheid (ASTM D-2794)	> 18 Nm
Slijtvastheid (ASTM D-4060, CS-17)	0,05 gm* max. gewichtsverlies
Ontvlambaarheid (ASTM E-648)	Klasse I
Thermale coëfficiënt	
Lineaire expansie (ASTM C-531)	1,8 x 10 <sup>-2</sup> mm/m°C
VOS-gehalte (ASTM D-2369, methode E)	Stonblend Primer – 75 g/l Stonblend GSI Base – 17 g/l Stonblend Groutcoat – 52 g/l Stonkote CE4 – 34 g/l Stonseal CF7 – 47 g/l (Methode C)
Uithardingstijd (bij 25°C)	Kan na 12 uur worden belopen na 24 uur voor normaal gebruik

**NB:** De bovenstaande fysische eigenschappen zijn gemeten volgens de genoemde normen. Monsters van het werkelijke vloersysteem, met inbegrip van bindmiddel en vulstof, werden gebruikt als testoppervlak. Alle proefopstellingen en testen zijn uitgevoerd in een laboratorium-omgeving. Waarden die zijn verkregen op de in de test toegepaste materialen kunnen variëren en bepaalde testmethoden kunnen alleen worden uitgevoerd in proefopstellingen in een laboratorium.

### VERBRUIK

Elke verpakking Stonblend GSI is voldoende voor ongeveer 18,6 m<sup>2</sup> oppervlak bij een nominale dikte van 5 mm.

### KLEUR

Stonblend GSI is leverbaar in 12 kleuren. Zie het Stonblend kleurenoverzicht. Aangepaste kleuren zijn op verzoek leverbaar

## USGBC LEED criteria

Stonblend GSI voldoet aan de criteria van LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), het beoordelingssysteem van de Amerikaanse Green Building Council;

- MR Credit 1 – Hergebruik gebouw
- MR Credit 2 – Beheer bouwafval
- IEQ Credit 4 – Materiaal met een lage uitstoot
- VOS-gehalte van het totale systeem <100 g/l

## OPSLAG

Alle componenten van Stonblend GSI moeten worden bewaard in een droge omgeving tussen 16 en 30°C. Vermijd grote hitte. Niet laten bevriezen. In de originele, ongeopende verpakking 3 jaar houdbaar, behalve Stonseal CF7 dat 1 jaar houdbaar is.

## ONDERGROND

Met de juiste primer is Stonblend GSI geschikt voor toepassing op beton, hout, baksteen, natuursteen, metaal en voegmiddelen van Stonhard Stonset. Neem voor vragen over andere soorten ondergrond of geschikte primers contact op met uw plaatselijke Stonhard vertegenwoordiger of de technische dienst.

## VOORBEHANDELING ONDERGROND

Een goede voorbereiding is essentieel voor een goede hechting en optimale prestaties van het systeem. De ondergrond moet droog zijn en op de juiste wijze mechanisch voorbehandeld. Neem voor vragen over voorbehandeling van de ondergrond contact op met uw plaatselijke Stonhard vertegenwoordiger of de technische dienst.

## PRIMERS

Het gebruik van Stonblend Primer is noodzakelijk bij elke toepassing van Stonblend GSI. De Stonblend Primer moet bij het aanbrengen van Stonblend GSI nog kleverig zijn. Als de primer niet meer plakt moet er eerst nieuwe primer op het te behandelen oppervlak worden aangebracht.

## MENGEN

- Grondig mengen is essentieel om de juiste eigenschappen voor toepassing en uitharding en de uiteindelijke fysische eigenschappen van het product te verkrijgen.
- Mengen dient te gebeuren met een JB Mixer (of gelijkwaardige mixer met 20 l emmer) of grotere mortelmolen (bijvoorbeeld een Bough 3 mixer).
- Zie de Stonblend GSI voorschriften voor meer bijzonderheden.

## TOEPASSING

- Het materiaal NIET aanbrengen als de temperatuur van de Stonblend GSI componenten en de ondergrond hoger is dan 30 °C of lager dan 16 °C. **Hogere of lagere temperaturen veranderen de uithardingstijd en de eigenschappen van het materiaal.**
- Het materiaal moet direct na het mengen worden aangebracht.
- De gemengde StonblendSI met een geschikte dekvloerspatel over de vloer te verdelen.
- Gebruik een stalen afwerkspaan voor het comprimeren en afstrijken van de laag op de gewenste dikte.


- Breng twee lagen Stonblend Groutcoat nat-in-nat aan op de vloer en laat dit uitharden.
- Breng Stonkote CE4 aan op de vloer en laat het uitharden.
- Breng twee lagen Stonseal CF7 aan op de vloer en laat dit uitharden.
- U vindt uitgebreide instructies voor toepassingen in de voorschriften van Stonblend GSI.

## OPMERKINGEN

- De werkwijze voor het reinigen van het vloersysteem tijdens de werkzaamheden vindt u in de gids Onderhoud Stonhard vloeren.
- Specifieke informatie over chemische resistentie is beschikbaar in de gids Chemische resistentie Stonblend.
- Veiligheidsinformatiebladen voor Stonblend GSI zijn online beschikbaar op [www.stonhard.com](http://www.stonhard.com) onder Producten of op verzoek.
- Onze technische service engineers staan klaar om u te helpen bij de toepassing en om uw vragen over Stonhard producten te beantwoorden.
- U kunt informatie aanvragen via onze plaatselijke vertegenwoordigers en verkoopkantoren of onze bedrijven over de hele wereld.

## CE-MARKERING

De geharmoniseerde Europese norm EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" beschrijft de eisen die worden gesteld aan afwerkmaterialen voor binnenvloeren. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden gietvloeren vallen onder deze specificatie. Ze moeten CE-gelabeld zijn **per Annex ZA.3, Tabel ZA.1.5 en 3.2** en voldoen aan de eisen van het mandaat van de bouwproductenverordening nr. 305/2011

	
StonCor Europe Rue du Travail 9 1400 Nivelles, België	
I3	
EC-DOP-2013.02.001	
EN 13813 SR-AR0.5-B2.0-IR18	
Kunsthars vloersysteem voor intern gebruik in gebouwen (systeem volgens productinformatieblad)	
Materiaalgedrag bij brand:	B <sub>fi</sub> -S <sub>1</sub>
Afgifte van corrosieve stoffen:	SR
Slijtvastheid:	AR1.0
Hechtsterkte volgens lostrekproef:	> B2.0
Schokweerstand:	IR18
Chemische weerstand:	CRG*
*CRG: zie Gids Stonhard Chemische resistentie	

## BELANGRIJK:

Stonhard is van mening dat de hier vermelde gegevens juist en correct zijn op de datum van publicatie. Stonhard geeft geen garantie, expliciet of impliciet, op basis van deze documentatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade bij het gebruik van de beschreven systemen, met inbegrip van alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid. De informatie in dit document dient alleen voor de classificatie van het product. Wij behouden ons verder het recht voor om producten of documentatie op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen en te wijzigen.

**STONHARD** Een divisie van **StonCor**<sup>Group</sup>

[www.stoncor-europe.com](http://www.stoncor-europe.com)

België	+32 67493710	Spanje/Portugal	+351 707200088	Duitsland	+49 240541740
Frankrijk	+33 160064419	Verenigd Koninkrijk	+44 1256336600	Nederland	+31 165585200
Polen	+48 422112768	Oost-Europa	+31 165585200	Italië	+39 02253751