

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stonset CG5 ist ein vierkomponentiger, gießfähiger Epoxidmörtel, der als Unterguss für schwere Anlagen und Maschinen ausgelegt ist. Stonset CG5 weist eine außerordentliche Festigkeit und Vibrationsbeständigkeit sowie ausgezeichnete Fließ- und Abbindeigenschaften auf.

GEBRAUCH, ANWENDUNGEN

Stonset CG5 kann als Mörtelbasis bei vibrierenden Maschinen genutzt werden, bei denen Schlagfestigkeit gefordert ist. Beispiele:

- Maschinen
- Pumpen
- Kompressoren
- Schmieden
- Tanks
- Beim Bau von Bordkanten, Mauern, Deichen

PRODUKTVORTEILE

- Überragende Vibrationsfestigkeit
- Hohe Druck- und Zugfestigkeit
- Ausgezeichnete Verbundfestigkeit gewährleistet überragende Adhäsion
- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit
- 100 % Feststoffe, lösemittelfrei
- Ab Werk vorportionierte Verpackung gewährleistet gleichbleibend hohe Qualität und vereinfachtes Mischen

VERPACKUNG

Stonset CG5 wird in Gebinden zur leichten Handhabung ausgeliefert.

Jedes Gebinde besteht aus einem Karton mit:

- 6 Folienpackungen Teil A (Härter)
- 6 Plastikpackungen Teil B (Harz)
- 6 Einzelpackungen Teil C-1 (Zuschlagstoff)
- 6 Einzelpackungen Teil C-2 (Zuschlagstoff)

VERLEGELEISTUNG

Ungefähr 0,06 m³ pro Einheit (0,01 m³ pro Mischung).

LAGERBEDINGUNGEN

Lagern Sie Stonset CG5 ab 16 °C in trockener Umgebung. Hitze und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vermeiden. Die Lagerbeständigkeit in der nicht geöffneten Originalverpackung beträgt drei Jahre.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die richtige Bodenvorbereitung ist entscheidend für die ausreichende Haftung und die Leistungsfähigkeit des Systems. Der Untergrund muss trocken und frei von Wachs, Ölen, Fetten, Schmutz, losem Material, Fremdkörpern und Zementschlamm sein. Zementschlamm und lose Zementpartikel müssen mechanisch entfernt werden, z. B. durch Abschleifen oder Sandstrahlen. Andere Verunreinigungen können mit einem Hochleistungs-Industriereiniger (Stonkleen DG2) entfernt werden. Mit klarem Wasser nachspülen. Die Oberfläche muss durchgängig offene Poren und eine Struktur wie Sandpapier haben. Für Empfehlungen und weiterführende Informationen zur Untergrundvorbereitung wenden Sie sich an einen Stonhard Berater oder den Technischen Service.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|--------------------------------------|
| Druckfestigkeit (ASTM C-579) | 87 N/mm ² nach 7 Tagen |
| Zugfestigkeit (ASTM C-307) | 14 N/mm ² |
| Biegesteifigkeit (ASTM C-580) | 27 N/mm ² |
| Härte (ASTM D-2240, Shore D) | 86 - 88 |
| Verarbeitungszeit (bei 21 °C) | 60 Minuten |
| Beginn der Abbindezeit (ASTM C-308 bei 21 °C) | 8 Std. |

Anmerkung: Die oben genannten physikalischen Eigenschaften wurden gemäß den angegebenen Standards gemessen. Als Teststücke wurden Proben des tatsächlichen Bodensystems mit Binder und Füllmitteln verwendet.

VORBEREITUNG VON METALL

Wenn nötig, muss Metall verstärkt werden, um zu verhindern, dass sich Geräte bewegen oder biegen. Alle Metalloberflächen, die direkt in Kontakt mit Stonset CG5 kommen, müssen bearbeitet werden. Rost, Zunder, Beschichtungen, Öl, Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen müssen entfernt werden, bis das Metall blank ist. Nach dem Sandstrahlen, Schleifen oder Bearbeiten mit einer Drahtbürste werden alle Spuren von Staub, Fett oder Öl mit einem Lösungsmittel entfernt. Kein Waschbenzin verwenden.

VORBEREITUNG DER VERSCHALUNG

Verschalungen für Stonset CG5 sollten eine Gussmörtelhöhe von mindestens 19 mm über dem Maschinensockel vorsehen. Obwohl normalerweise Holz als Schalmaterial verwendet wird, kann auch jedes andere Material mit geeigneter Stärke und Dichte genutzt werden. In engen Bereichen sollten die Verschalungen so angebracht werden, dass sie einen hydraulischen Druck auf den Mörtel ausüben.

Die Verschalungen müssen flüssigkeitsdicht sein, um Materialverlust zu verhindern, da Stonset CG5 sehr fließfähig ist. Schaumgummi, Fugen- oder Fensterdichtung kann in die Spalten am Boden der Verschalung eingebracht werden, um Flüssigkeitsverlust zu vermeiden. Es ist sehr wichtig, dass die Verschalungen behandelt werden, um ein Anhaften von Stonset CG5 zu verhindern. Eine farbige Wachspaste oder ein Formentrennmittel können verwendet werden. Wird der Mörtel danach beschichtet, können die Wachspaste oder das Formentrennmittel eine Bindung verhindern. In diesen Fällen ist es am besten, die Verschalungen mit Plastik oder klarem Paketklebeband auszukleiden.

GRUNDIEREN

Stoncrest GS3 sollte bei allen Anwendungen von Stonset CG5 genutzt werden, in denen Stonset CG5 in direkten Kontakt mit einer Metalloberfläche kommt und der Auftrag des Gussmörtels nicht sofort nach der Bodenvorbereitung erfolgt. Dies geschieht, um den Flugrostbefall des Untergrunds zu verhindern. Die Grundierung von Betonuntergründen ist bei der Anwendung von Stonset CG5 nicht notwendig.

MISCHEN

Hinweis: Beginnen Sie erst mit dem Mischen, wenn der Untergrund richtig vorbereitet und trocken ist. Untergrund und Stonset CG5 müssen eine Temperatur von mindestens 13 °C und höher aufweisen.

1. Leeren Sie den Inhalt von Teil A (Härter) und Teil B (Harz) in einen 20 Liter fassenden Mischbehälter. Mischen Sie die Flüssigkeiten für eine Minute mit Hilfe eines Hochleistungsmischers.
2. Fügen Sie die Inhalte je einer Packung von Teil C-1 Zuschlagstoff und Teil C-2 Zuschlagstoff hinzu. Mischen Sie für eine Minute oder bis ein homogener Gussmörtel entstanden ist.

AUFTRAG

Das gemischte Stonset CG5 wird vergossen. Dabei wird an dem einen Ende der Anlage begonnen und bis zum gegenüberliegenden Ende gearbeitet. Dies wird gemacht, um Lufteinschlüsse, die sich unter der Anlage bilden könnten, zu entfernen. Mit einer Kelle oder einer Drahtschlinge bringen Sie das Material unter die Anlage, indem Sie Druck nach unten ausüben. Verwenden Sie die erste Portion jeder neuen Mischung dazu, Materialverluste auszugleichen, die aufgrund des Fließens des Gussmörtels unter die Anlage entstehen. Dieses Verfahren sollte beim richtigen Auftragen des Mörtels hilfreich sein.

AUSHÄRTEN

Die Temperaturen der Anlagen und der Oberfläche bestimmen die Aushärtezeit von Stonset CG5. Bei 21 °C beträgt die Aushärtezeit vor dem Entfernen der Verschalung 6 Stunden und die Aushärtezeit bis zur Wiederaufnahme des Betriebs 24 Stunden.

EMPFEHLUNGEN

- Die Mindestumgebungs- und Oberflächentemperaturen liegen bei 13 °C zum Zeitpunkt der Anwendung.
- Nur auf sauberen, festen und richtig vorbereiteten Untergründen auftragen.
- Das Material muss so lange gemischt werden, bis es eine gleichmäßige Konsistenz hat. **Nicht länger als 3 Minuten mischen!**
- Auftrags- und Aushärtezeiten hängen von den Umgebungs- und Oberflächenbedingungen ab.
- Reinigen Sie Werkzeuge sofort entweder mit Scheuerschwämmen und Wasser oder mit Waschbenzin. Gehärtetes Material muss mechanisch entfernt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN


- Die Teile A und B können Haut und Augen reizen. Vermeiden Sie den Kontakt.
- Der Gebrauch von Sicherheitsbrillen und undurchlässigen Handschuhen ist erforderlich.
- Bei Kontakt mit dem Material sofort mit reichlich Wasser für die Dauer von 15 Minuten spülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die Haut mit Wasser und Seife waschen.
- Nur bei ausreichender Belüftung anwenden.

ANMERKUNGEN

- Bei Umgebungsbedingungen, die nicht in der Anleitung zur chemischen Widerstandsfähigkeit von Stonhard aufgeführt sind, wenden Sie sich an den Technischen Service von Stonhard, der Ihnen gerne Empfehlungen gibt.
- Sicherheitsdatenblätter für Stonset CG5 werden auf Anforderung geliefert und sind auf www.stonhard.de verfügbar.
- Unsere technischen Service-Ingenieure stehen Ihnen während der Installation und darüber hinaus für alle Fragen bezüglich der Stonhard Bodenprodukte zur Verfügung.
- Der technische Service oder Dokumentationen können über unsere regionalen Berater und Büros angefordert werden.

CE-KENNZEICHNUNG

Die Europäische Norm EN 13813 „Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen“ beschreibt die Arten, die Ausführung und die Anforderungen an Estrich. Kunstharzbodensysteme und Kunstharzestrichmörtelsysteme fallen in den Anwendungsbereich dieser Norm. Sie werden mit der CE-Kennzeichnung versehen, wenn sie die in **Anhang ZA, Tabelle ZA. 1.5 und 3.3** festgelegten Bedingungen sowie die Vorschriften der Verordnung Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten erfüllen.

| | |
|---|------------------|
|  | |
| StonCor Europe Rue du Travail 9 1400 Nivelles, Belgien | |
| 13 | |
| EC-DOP-2013.11.008 | |
| EN 13813 SR-C80-F25-B2.0 | |
| Kunstharzmörtel zur Nutzung in Gebäuden (siehe vorliegendes Produktdatenblatt) | |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR |
| Druckfestigkeit: | C80 |
| Biegesteifigkeit: | F25 |
| Haftzugfestigkeit: | > B2,0 |
| Chemische Beständigkeit: | CRG ¹ |
| ⁽¹⁾ CRG: siehe Stonhard Anleitung zur Chemischen Widerstandsfähigkeit | |

WICHTIG:

Nach Überzeugung von Stonhard sind die hier enthaltenen Informationen am Tag der Drucklegung wahr und zutreffend. Stonhard gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie auf Grundlage dieses Schriftstückes und übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden bei der Verwendung des beschriebenen Systems einschließlich jeglicher Garantie für Marktfähigkeit oder Eignung. Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich zur Auswertung bestimmt. Wir behalten uns weiter das Recht vor, Produkte oder Schriftstücke jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

STONHARD A Division of **STONCOR**^{Group}

www.stoncor-europe.com

| | | | | | |
|------------|---------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Belgien | +32 67493710 | Spanien/Portugal | +351 707200088 | Deutschland | +49 240541740 |
| Frankreich | +33 160064419 | Großbritannien | +44 1256336600 | Niederlande | +31 165585200 |
| Polen | +48 422112768 | Osteuropa | +31 165585200 | Italien | +39 02253751 |