

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stonseal ST6 ist eine zweikomponentige, UV-resistente, klare, aliphatische Polyurethan/Polyurea-Versiegelung. Stonseal ST6 ist so zusammengesetzt, dass sie die Abriebfestigkeit, die chemische Widerstandsfähigkeit und die Fleckenbeständigkeit erhöht und gleichzeitig die Reinigungsfreundlichkeit verbessert. Stonseal ST6 ist leicht aufzutragen und härtet zu einer attraktiven Hochglanzoberfläche mit einem fein gesprenkelten Erscheinungsbild aus.

GEBRAUCH, ANWENDUNGEN

Stonseal ST6 ist eine Versiegelung, die überall dort eingesetzt wird, wo eine hochglänzende, UV-beständige, gesprenkelte Oberfläche gefordert ist. Stonseal ST6 kann in Verbindung mit verschiedenen Stonhard Bodensystemen genutzt werden, um deren Leistungsfähigkeit in vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen zu verbessern:

- Eingangsbereiche
- KFZ-Werkstätten
- Lagerhallen
- Fußwege

PRODUKTVORTEILE

- 100 % UV-beständig
- Gesprenkelte Oberfläche
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Fleckenbeständigkeit
- Ausgezeichnete Verbundfestigkeit
- Die dauerhafte, glänzende Oberfläche erlaubt eine einfache Reinigung und Wartung.

VERPACKUNG

Stonseal ST6 wird in Gebinden zur leichten Handhabung ausgeliefert. Jedes Gebinde besteht aus 1 Karton mit:

- 1 ca. 4 l Dose Isocyanat
- 1 ca. 0,6 l Dose Additive

VERLEGEEISTUNG

Ungefähr 46 m² pro Gebinde bei 76 µm Nassfilmstärke.

LAGERBEDINGUNGEN

Lagern Sie alle Komponenten von Stonseal ST6 zwischen 16 und 29 °C in trockener Umgebung. Große Hitze und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind zu vermeiden. Die Lagerbeständigkeit in der nicht geöffneten Originalverpackung beträgt zwei Jahre.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS/DER OBERFLÄCHE

Stonseal ST6 wird nur als Abschlussbeschichtung auf einem Stonhard Bodensystem genutzt, um dessen Leistungsfähigkeit zu verbessern. Stonseal ST6 ist nicht dafür geeignet, um als Versiegelung direkt auf Beton oder einen porösen Untergrund aufgebracht zu werden. Ein neu installierter Stonhard Boden benötigt vorbereitende Arbeitsschritte in geringem Umfang. Oberflächenmängel werden vor Auftrag von Stonseal ST6 durch leichtes Absanden oder Ausbessern bearbeitet. Ein vorhandener Stonhard Boden benötigt vorbereitende Arbeiten, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Da Stonseal ST6 eine klare Versiegelung ist, muss bei den meisten Anwendungen zunächst eine pigmentierte Versiegelungsschicht aufgetragen werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Feststoffanteile	92 %
Verarbeitungszeit (bei 21 °C)	60 Minuten
VOC-Gehalt (ASTM D-2369)	95 g/l
Empfohlene Anzahl der Beschichtungen	eine
Aushärtezeit (bei 25 °C)	6 Std.
	für klebefreie Oberfläche
	24 Std.
	für Normalbetrieb
Hitzebeständigkeit	93 °C bei Dauerbelastung
	121 °C bei zeitweiser Belastung selbstverlöschend
Abriebfestigkeit (ASTM D-4060, CS-17)	0,02 g max. Gewichtsverlust

Anmerkung: Die oben genannten physikalischen Eigenschaften wurden gemäß den angegebenen Standards gemessen. Als Teststücke wurden Proben des tatsächlichen Belags mit Bindungs- und Füllmitteln verwendet.

CHEMISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Stonseal ST6 bietet eine verbesserte Fleckenbeständigkeit gegen alle KFZ-Flüssigkeiten und -Chemikalien. Für aktuelle Informationen siehe die Anleitung zur chemischen Widerstandsfähigkeit von Stonseal ST6.

MISCHEN

Leeren Sie den Inhalt der Isocyanat- und der Additive-Dose in einen ca. 20 l Eimer. Mischen Sie die beiden Komponenten mit einer Bohrmaschine und Rührwerk niedertourig für 120 Sekunden.

VERARBEITUNGSZEIT

Nach dem Mischen hat Stonseal ST6 eine Verarbeitungszeit von ca. einer Stunde bei 21 °C. Die Verarbeitungszeit kann je nach Umgebungs- und Oberflächentemperaturen variieren. Bei hoher Luftfeuchtigkeit verkürzt sich die Verarbeitungszeit deutlich.

AUFTRAG

Stonseal ST6 muss bei Umgebungs- und Oberflächentemperaturen von 16 bis 29 °C aufgetragen werden. Das Material muss unmittelbar nach dem Mischen aufgetragen werden. Stonseal ST6 wird mit einem Stahlschieber und einer mittleren Epoxyrolle aufgetragen. Zur Gewährleistung der richtigen Stärke sollte beim Auftrag von Stonseal ST6 mittlerer Druck auf den Stahlschieber ausgeübt werden. Wo erforderlich, kann ein Pinsel verwendet werden.

Unmittelbar nach dem Auftrag sollte das Material mit einer Rolle in langen, gleichmäßigen Zügen im rechten Winkel zur ursprünglichen Auftragsrichtung endbearbeitet werden. Dies gewährleistet eine einheitliche Stärke und beseitigt dickere Stellen. Stonseal ST6 wird in einer Stärke von 76 µm Nassfilmstärke aufgetragen werden.

Jede zusätzliche Schicht kann aufgetragen werden, wenn die Oberfläche klebefrei ist (nach ca. 6 Stunden). Für Fragen zum Auftrag von Stonseal ST6 wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Stonhard

Hinweis: Es ist darauf zu achten, die Beschichtung beim Bearbeiten von Kanten, Ecken etc. gleichmäßig und eben aufzubringen. Bildet Stonseal ST6 Pfützen, fängt es an zu schäumen.

AUSHÄRTEZEIT

Die Oberfläche von Stonseal ST6 ist nach 6 Stunden bei 25 °C klebefrei. Nach 24 Stunden kann der beschichtete Bereich wieder in Betrieb genommen werden. Die Beschichtung erreicht nach 7 Tagen ihren physikalischen Endzustand.

EMPFEHLUNGEN

- Nur auf sauberem, intaktem, richtig vorbereitetem Untergrund auftragen.
- Die Mindesttemperaturen für Umgebung und Oberfläche zum Zeitpunkt des Auftrags betragen 16 °C.
- Kein Wasser oder Dampf in der Nähe des Auftrags verwenden. Feuchtigkeit kann die Verarbeitungszeit und andere Eigenschaften ernsthaft beeinträchtigen.
- Verarbeitungs- und Aushärtezeiten sind von Umgebungs- und Oberflächenbedingungen abhängig.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Toluol- und Xylollösungsmittel werden zum Entfernen von nicht reagiertem Stonseal ST6 Material empfohlen. Diese Materialien sind nur unter strikter Beachtung der Sicherheitsvorschriften der Hersteller zu verwenden. Der Abfall ist gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Reagiertes Material muss mechanisch entfernt werden.
- Der Gebrauch von zugelassenen Atemschutzmasken, Sicherheitsbrillen und undurchlässigen Handschuhen wird empfohlen.
- Falls Sie in Kontakt mit dem Lösungsmittel kommen, den betroffenen Bereich für 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Haut mit Wasser und Seife waschen.
- Nur bei ausreichender Belüftung anwenden.

ANMERKUNGEN

- Für Umgebungen, auf die nicht in der Anleitung zur chemischen Widerstandsfähigkeit verwiesen wird, wenden Sie sich bitte an den technischen Service.
- Sicherheitsdatenblätter für Stonseal ST6 werden auf Anforderung geliefert und sind auf www.stonhard.de verfügbar.
- Unsere technischen Service-Ingenieure stehen Ihnen während der Installation und darüber hinaus für alle Fragen bezüglich der Stonhard Bodenprodukte zur Verfügung.
- Der technische Service oder Dokumentationen können über unsere regionalen Berater und Büros angefordert werden.

ANLEITUNG ZUR CHEMISCHEN WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Zweck dieser Anleitung ist es, eine Hilfestellung bei der Bestimmung des möglichen Werts von Stonseal ST6 zu geben, wenn dieses Produkt den schädigenden Einflüssen in einer korrosiven chemischen Umgebung ausgesetzt ist.

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

A - Ausgezeichnet
G - Gut
NE - Nicht empfohlen
GS - Einsetzbar, wenn "gelegentliche Spillagen" auftreten, die sofort danach mit Wasser abgespült werden.

SÄUREN

RATING

Essigsäure – 5 %	G
Essigsäure – 20 %	GS
Eisessig	NE
Benzoesäure - Ges. 3 %	A
Borsäure - Ges. 30 %	A
Buttersäure – 10 %	GS
Chromsäure – 10 %	G
Chromsäure – 20 %	GS
Zitronensäure – 50 %	A
Kresolsäure	GS
Diglycolsäure	G
Fettsäure	G
Fluorborsäure	G
Ameisensäure – bis zu 10 %	GS
Heptansäure	GS
Salzsäure – 15 %	G
Salzsäure – 37 %	GS
Flusssäure – 5 %	G
Flusssäure – 10 %	GS

RATING

Hypochlorige Säure – 5 %	A
Milchsäure – bis zu 20 %	GS
Maleinsäure – 30 %	GS
Maleinsäure – 40 %	GS
Salpetersäure – 10 %	G
Salpetersäure – 30 %	GS
Oleinsäure	G
Oxalsäure – Ges.	A
Perchlorsäure – 35 %	GS
Phosphorsäure – bis zu 50 %	GS
Pikrinsäure – Ges.	A
Phthalsäure	G
Bernsteinsäure – Ges.	A
Schwefelsäure – 20 %	A
Schwefelsäure – 50 %	GS
Schwefelsäure – 70 %	GS
Gerbsäure – Ges.	G
Weinsäure – Ges.	A

LAUGEN UND SALZE

Stonseal ST6 wird mit Gut bis Ausgezeichnet bei der Einwirkung der meisten Laugen und Salze bewertet.

LÖSUNGSMITTEL UND SONSTIGE CHEMIKALIEN

RATING

Azeton	NE
Alkohol (Methyl)	GS
Alkohol (Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl)	G
Benzol	GS
Tetrachlorkohlenstoff	GS
Maisöl	A
Cyclohexan	GS
Denaturierter Alkohol	NE
Ethylenglykol	G
Äther	GS
Formaldehyd	GS
Benzin	A
Glyzerin	A
Wasserstoffperoxid – 10 %	NE
JP5 Kerosin	G
Fruchtsäfte	A
Gemüsesäfte	A
Schmalz	G

RATING

Leinöl	G
Methylethylketon	NE
Methylenchlorid	NE
Milch	A
Waschbenzin	G
Naphtha	GS
Kühlöle	G
mineralische Öle	A
pflanzliche Öle	G
Perchloroethylen	GS
Skydrol	G
Saccharose – Ges. (Zucker)	A
Toluol	GS
Trichloroethylen	NE
Harnstoff	G
Haushaltssessig	G
Wasser	A
Xylol	GS

Hinweis: Diese Daten basieren auf Laboruntersuchungen, die unter genau kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden. (Alle Lösungen haben Umgebungstemperatur). Bezüglich der Genauigkeit dieser Informationen kann keine Garantie implizit oder explizit übernommen werden, da sie von den tatsächlichen Gegebenheiten in den Betrieben bzw. an der Arbeitsstelle abhängt. Diese Gegebenheiten sind sehr unterschiedlich und die individuellen Ergebnisse werden von den jeweiligen Vor-Ort-Bedingungen beeinflusst, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

WICHTIG:

Nach Überzeugung von Stonhard sind die hier enthaltenen Informationen am Tag der Drucklegung wahr und zutreffend. Stonhard gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie auf Grundlage dieses Schriftstückes und übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden bei der Verwendung des beschriebenen Systems einschließlich jeglicher Garantie für Marktfähigkeit oder Eignung. Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich zur Auswertung bestimmt. Wir behalten uns weiter das Recht vor, Produkte oder Schriftstücke jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

STONHARD A Division of **STONCOR**^{Group}

www.stoncor-europe.com

Belgien	+32 67493710	Spanien/Portugal	+351 707200088	Deutschland	+49 240541740
Frankreich	+33 160064419	Großbritannien	+44 1256336600	Niederlande	+31 165585200
Polen	+48 422112768	Osteuropa	+31 165585200	Italien	+39 02253751